

■ شرح

SILKCRETE PR 3 برای مصرف در بتن آماده، کارخانه‌های بتن پیش ساخته و تولید بتن‌های توانمند که انتظار کسب مقاومت‌های زیاد و عملکرد خوب می‌رود طراحی شده است. این محصول فاقد کلر بوده و مطابق با استاندارد ASTM C-494 Type B&G و سایر استانداردهای بین‌المللی تولید می‌گردد و با انواع سیمان‌ها سازگار است.

■ بسته‌بندی

SILKCRETE PR 3 در بسته‌بندی‌های ۲۰، ۲۳۵ و ۱۱۵۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

■ انبارداری

SILKCRETE PR 3 بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای ۵+ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. در صورت یخ زدن می‌توانید آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنیید تا دوباره بازیافت شود. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی دفتر کیمیا نشان تاک تماس حاصل نمایید.

■ کاربردها

خاصیت عالی پخش‌کنندگی سیمان توسط SILKCRETE PR 3 آن را تبدیل به افزودنی برای صنایع بتن آماده و بتن پیش ساخته نموده است. این خاصیت امکان تولید بتن‌هایی با مقاومت‌های اولیه و دراز مدت بسیار زیاد را فراهم می‌آورد که حاوی حباب کمتری بوده و در نتیجه بسیار فشرده می‌باشند.

■ نکات ایمنی

SILKCRETE PR 3 محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی‌باشد. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

■ ویژگی‌ها

شکل ظاهری: مایع غلیظ
رنگ: قهوه‌ای کمرنگ
وزن مخصوص: ۱/۱۲۵ تا ۱/۱۰۰ گرم در سانتی‌مترمکعب در ۲۰ درجه سانتی‌گراد
عددقلیایی: ۶ - ۷
گرانروی: ۱۲۸±۳۰ سانتی پواز در ۲۰ درجه سانتی‌گراد
حمل و نقل: در رده‌بندی غیرخطرناک

■ تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت کیمیا نشان تاک تولید و عرضه می‌گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین‌المللی می‌باشند.

■ مقادیر مصرف

مصرف متداول SILKCRETE PR 3 بین ۰/۵ تا ۱/۵ لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان (موادسیمانی) می‌باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است.

■ راهنمای مصرف

SILKCRETE PR 3 افزودنی آماده مصرف است و باید در زمان ساخت بتن اضافه گردد. تأثیر بهتر آن زمانی است که حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد آب مصرفی اضافه شده باشد. هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. اختلاط کامل بایستی انجام شود و به این منظور پس از افزودن SILKCRETE PR 3 به مدت ۳ دقیقه مخلوط را هم بزنیید. این محصول با هیچ ماده دیگری نباید مخلوط شود مگر توسط متخصصین شرکت کیمیا نشان تاک تأیید شده باشد.