

■ شرح

SILKCRETE OI 225 قبل از بتن ریزی روی سطوح قالب پاشیده می شود تا باز کردن قالب را آسان نماید. پس از باز کردن قالب، بتن دارای سطحی یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود، ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند. ماده آزاد کننده قالب محتوی روغن، موادفعال شیمیایی.

■ عملکرد

SILKCRETE OI 225 بتن را از سطح قالب جدا می سازد و در نتیجه سطح بتنی که با لایه ای از SILKCRETE OI 225 تماس دارد پس از باز کردن قالب یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود. SILKCRETE OI 225 تأثیر منفی بر خواص بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهاد شده مصرف شود باعث عدم چسبندگی داخلی بتن نمی شود.

■ کاربردها

SILKCRETE OI 225 برای استفاده در روی چوب، تخته چندلا، فولاد و پلاستیک فشرده طراحی شده است و بایستی قبل از بتن ریزی استفاده گردد تا قالب به آسانی باز شود.

■ مراقبت از وسایل کار

باقیمانده SILKCRETE OI 225 در پیستوله و یا سمپاش مانعی ندارد، ولی در برخی از وسایل ممکن است واشرهای لاستیکی در تماس مداوم با این محصول نرم شوند.

■ بسته بندی

SILKCRETE OI 225 در ظرف های ۲۰ و ۲۲۰ لیتری عرضه می شود و در صورت نیاز در تانکرهای بزرگ نیز قابل تحویل است.

■ ویژگی ها

رنگ: کهربایی
وزن مخصوص: ۰/۸۲ تا ۰/۸۶ گرم در سانتی مترمکعب
مقدار کلر: فاقد کلر

■ انبارداری

این محصول را در محیط سر پوشیده و به دور از تابش خورشید و در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمائید. عمر مفید آن در صورتی که در ظروف باز نشده نگهداری شود یک سال خواهد بود. عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدگی محصول و یا ظرف آن می شود.

■ مقادیر مصرف

پوشش دهی SILKCRETE OI 225 به ازای هر لیتر ۳۰ تا ۴۰ مترمربع می باشد که بستگی به صاف بودن سطح دارد. استفاده مکرر SILKCRETE OI 225 بر روی سطوح چوبی نتایج تدریجی بهتری خواهد داشت زیرا با اشباع شدن آنها از روغن به راحتی آزاد می شوند. SILKCRETE OI 225 را می توان روی سطوح چوبی که قبلاً به روغن قالب های دیگر آغشته شده اند نیز مصرف نمود.

■ نکات ایمنی

به دلیل اینکه SILKCRETE OI 225 حاوی حلال های شیمیایی است، در نتیجه محصولی آتش زا به شمار می آید و مراقبت خاص در هنگام انبارداری و مصرف لازم دارد. از تماس این ماده با چشم ها، دهان، پوست و مواد غذایی اجتناب گردد. این محصول را در مکانی که تهویه کامل دارد استفاده کنید و آن را از نزدیک استنشاق نکنید.

■ راهنمای مصرف

قبل از اولین بتن ریزی و بلافاصله پس از باز کردن و تمیز نمودن قالب استفاده شود. سمپاش های سبک باغبانی وسایل مناسب برای پاشیدن SILKCRETE OI 225 می باشند تا با پاشش ذرات ریز یک پوشش نازک یکنواخت به وجود آورند. از پاشش اضافی پرهیز گردد همچنین می توان به وسیله قلم مو یک پوشش نازک روی سطح به وجود آورد و اضافات آن را پاک نمود. چنانچه پس از اجرای لایه اول تمامی روغن جذب چوب و یا تخته گردید، لازم است پاشیدن روغن قالب تکرار گردد.

■ تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت کیمیا نشان تاک تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.